


SCHEDA TECNICA MANUFATTO



Manufatto: massello drenante ECO DRAIN doppio impasto dim. 21x21 sp. 8 cm

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE			
DIMENSIONI AxBxC (cm)	PESO/mq (kg/mq)	PEZZI/mq (nr/mq)	Mq/BANCALE (mq/bancale)
21 x 21 x 8	145	22 circa	10.9
utilizzo	Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI (UNI EN 1338)	
Percentuale di foratura	20% (al netto dell'incastro)
Tolleranze dimensionali	+/-2 mm
Resistenza alla rottura	≥ 3.6 Mpa
Assorbimento d'acqua	≤ 6% in peso
Resistenza all'usura	classe I
Resistenza allo scivolamento/slittamento	soddisfacente
Resistenza agli agenti atmosferici	classe 2
Durabilita'	soddisfacente
Spessore di strato di quarzo (se richiesto)	≥ 5 mm

Colori: grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite; su richiesta disponibile con rifinitura strato antiusura al quarzo

Riferimenti normativi.

Marcatura  sistema di attestazione di conformità 4 (prospetto ZA.2.2 UNI EN 1338 :2003).

Norma UNI EN 1338 – 2003 e nella Appendice ZA della stessa

A fine fornitura verranno rilasciati i certificati di conformità .

Movimentazione

La movimentazione dei pallet deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento idonee all'uso. I nostri bancali non sono idonei alla movimentazione in quota.

MATERIALI

- Cemento : del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) con dosaggio minimo di 300 kg/m³
- Inerti : frantumati in due classi granulometriche , con pezzatura max 8 mm e rapporto acqua/cemento = 0,42



M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
gruppo mcm

Stab. di prod.: Isola d'Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) – C.F./P.I. 00170520050

Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@gruppo-mcm.it

sito web: www.gruppo-mcm.it

SUGGERIMENTI PEL LA POSA

- Eventuale stesura di geotessuto sopra il piano di sottofondo della pavimentazione, laddove venga ritenuto necessario.
- Stesura dello strato superiore di allettamento costituito da ghiaie di frantoio aventi granulometrie 3/8 mm per uno spessore di 4/5 cm, stagiato secondo le quote e pendenze richieste.
- Posa della pavimentazione
- Schema di posa: come da progetto o da schemi in catalogo
- Tagli di finitura della pavimentazione da realizzare attraverso l'impiego di apposita taglierina a spacco o flessibile/sega da banco muniti di appositi dischi diamantati
- Vibrocompattazione della pavimentazione a mezzo di idonea piastra vibrante munita di apposito tappetino di protezione.
- Sigillatura con effetto drenante: Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di graniglie di cava aventi granulometria indicativa 3/8 mm.
- Sigillatura con semina successiva: Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di terriccio (20%), sabbia (50%), torba (30%) Prima di effettuare la semina è consigliato irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione. Immediatamente dopo la semina è opportuno effettuare una concimazione e prevedere regolari innaffiature.



M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
gruppo mcm

Stab. di prod.: Isola d'Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) – C.F./P.I. 00170520050
Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@gruppo-mcm.it
sito web: www.gruppo-mcm.it

RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE PER LO SCARICO

Manufatti su pallet (masselli,blocchi,cordoli ecc.)

I pallet vengono spediti su automezzi , opportunamente bloccati mediante fasce in poliesteri con attacco a cricchetto .

All'atto del ricevimento della merce in cantiere , in zona raggiungibile dall'automezzo , bisogna provvedere a :

SCARICO AUTOMEZZI E STOCCAGGIO TEMPORANEO

A.1 scarico automezzi con funi ,forca.

- indicare all'operatore dell'automezzo la zona di scarico e stoccaggio temporaneo
- a questo punto l'operatore dell'automezzo provvede ad allentare le funi , le catene o le fasce che bloccano il carico
- bisogna avvicinarsi con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico, al relativo peso ed al terreno del cantiere
- inforcare il pallet con la forca omologata



- **SONO PROIBITE MANOVRE A STRAPPO**
- **SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE (distanza minima 5metri) O POSIZIONARSI SOTTO IL CARICO SOLLEVATO , QUALSIASI SIA IL TIPO DI IMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI SOLLEVAMENTO**
- posizionare il pallet sul terreno idoneo (pianeggiante e perfettamente consolidato) senza sovrapporli
- sfilare la forca



I NOSTRI BANCALI NON SONO IDONEI ALLA MOVIMENTAZIONE IN QUOTA



M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
gruppo mcm

Stab. di prod.: Isola d'Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) – C.F./P.I. 00170520050
Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@gruppo-mcm.it
sito web: www.gruppo-mcm.it